Компания «СТЭС-ВЛАДИМИР»
Центральная заводская лаборатория
г. Владимир, ул. Добросельская, 216

НЕОПОРМ ПЕНОСТЕКЛО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ

ПРОТОКОЛ
испытаний изделий из пеностекла НЕОПОРМ®
№ 16 от 23 декабря 2014 г.

Наименование изделия Плита теплоизоляционная из пеностекла НЕОПОРМ® D130, 600×450/80

Нормативный документ на изделие ТУ 5914-001-43189350-2014

Дата отбора проб 22.12.2014 Время отбора проб -

Период проведения испытаний 22-23.12.2014 Объем пробы 3 шт.

Результаты испытаний:

№, п/п	Наименование параметра	Данные по ТУ	Фактические данные	Методы испытаний
1	Внешний вид	Однородная пористость и цвет, отсутствие сколов, трещин, дефектов	Однородная пористость и цвет, отсутствие сколов, трещин, дефектов	ГОСТ 17177-94
2	Линейные размеры, мм: - длина - ширина - высота	 600±2 450±2 80±2	 600 450 80	ГОСТ 17177-94, ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011
3	Плотность, кг/м^3	121-140	130	ГОСТ EN 1602-2011
4	Прочность при сжатии, МПа	не менее 1,0	1,67	ГОСТ 17177-94
5	Водопоглощение при полном погружении в воду, % по объёму	не более 2	<1,0	ГОСТ 17177-94
6	Теплопроводность при 25°С, Вт/(м·К)	не более 0,050	0,046	ГОСТ 7076-99

Испытания проведены ЦЗЛ Компании «СТЭС-ВЛАДИМИР».
Аттестат аккредитации № RU.MPCT.АЛ.038, действует до 09.12.2018.

Протокол подготовил:

Инженер-лаборант ЦЗЛ _____ Жилин Д.В.
подпись ФИО

Начальник ЦЗЛ, к.т.н. _____ Глухоедов В.В.
подпись ФИО